



TEKNISK SPECIFIKATION DECIBEL³

Rullstorlek / Vikt

Bredd:	1.37 m
Längd:	8.03 m
Totalt:	11.0 m ² /rulle
Tjocklek:	10 mm
Vikt:	4.3 kg/m ² (ca 47.2 kg/rulle)

Värmegenomgångstal

BS4745
Resultat 1.2 TOG

Belastning / Utmattningstest

BS 4052	Dynamisk
BS 4939	Statisk
BS 4098	Kompression
BS 2576	Kollapstest
Resultat:	Godkänd

Brandtest

Kontakta Aprobo för mer information om nya tester.



TEKNISK SPECIFIKATION DECIBEL⁴

Rullstorlek / Vikt

Bredd:	1.33 m
Längd:	8.27 m
Totalt:	11.0 m ² /rulle
Tjocklek:	12 mm
Vikt:	4.3 kg/m ² (ca 45.1 kg/rulle)

Värmegenomgångstal

BS4745
Resultat 1.65 TOG

Belastning / Utmattningstest

BS 4052	Dynamisk
BS 4939	Statisk
BS 4098	Kompression
BS 5808	Sprickbildning
Resultat:	Godkänd

Brandtest

Kontakta Aprobo för mer information om nya tester.

Miljö dB3/dB4:

Byggvarubedömningen
Basta
Green Label (produktion)
Kvalitetsäkning BS EN 9001
Kretsloppsmärkning

Akustik

Det akustiska värdet påverkas mycket beroende på vilken konstruktion som är aktuell. Beräkningsdata finns i Bastian databas. Kontakta oss för fri konsultation och beräkning. Viss vägledning finner Ni i vår Lathund på sidan 49.

Nya tester utförs löpande. Kontakta Aprobo ab för senast uppdaterad information.

Tester utförs löpande på de olika DECIBEL-mattorna varpå alla aktuella resultat eventuellt ej finns redovisade här. Vi ber er därför kontakta oss för mer information, alternativt kan ni söka under dokument på www.aprobo.com

Trots att mattorna har ett plastemballage skall de förvaras under tak, dvs ej utsättas för regn. Vid låga temperaturer (minusgrader) hårdnar gummit något men återfår sin elasticitet då de återfår normal inomhustemperatur.