

LÄGGNINGSRÅD DECIBEL¹

För Linoleum



1. Fuktnivån i underlaget (RF-relativ fuktighet) skall kontrolleras och dokumenteras. Denna får aldrig överstiga 85%RF mätt enligt RBK (se www.rbk.se)
2. Se till att DECIBEL¹ mattan alltid monteras med den svarta sidan vänd upp.
3. Kontrollera att mattan ej har några defekter såsom veck eller andra skador som kan påverka slutresultatet. Om skada upptäcks skall denna skäras bort, kontakta Aprobo för ersättningsmaterial.
4. DECIBEL¹ skall limmas mot underlaget med vanligt golv & vägglim eller linoleumlim. (Åtgång ca 3–4 m²/liter)
5. Mattvåderna skall läggas omlott och dubbelskäras.
6. Var noga med att rolla mattan efter limning mot underlaget så att limmet får ordentlig kontakt, samt att eventuell blåsbildning försvinner. Låt limmet torka helt innan läggning av golv materialet påbörjas.
7. Därefter kan linoleummattan limmas mot DECIBEL¹-mattan på vanligt vis, enligt resp fabrikanter standardrekommendation.
8. Se till att ingen genomgående skarv skapas mellan linoleummattan och DECIBEL¹ vid läggningen. Avståndet dem emellan bör ej understiga 10 cm.
9. I enlighet med golv tillverkarna skall stolsunderlägg användas under kontorsstolar med hjul då akustiska eller komforthöjande underlag kombineras.
10. Trots att mattorna har ett plastemballage skall de förvaras under tak, dvs ej utsättas för regn. Vid låga temperaturer (minusgrader) hårdnar gummit något men återfår sin elasticitet då de återfår normal inomhustemperatur.



För Massiv Parkett

1. Kontrollera att RF värdet i underlaget ej överskrider 85%.
- 2-6 Samma som punkterna ovan.
7. Därefter skall Art mosaikparketten limmas mot DECIBEL¹-mattan med vårt elastiska parkettlim (Art parkettlim), som tätskikt med 1 liter/m².
8. Var noga med att använda vält eller dylikt på parketten för att få maximal vidhäftning med limmet.
9. Utför resterande applicering och eventuell slipning/ytbehandling i enlighet med resp fabrikanter anvisning. Dock gäller minimum 2 dygns torktid innan parketten kan slipas.
10. Se punkt 10 ovan.
11. Viss begränsning av golv ytans storlek kan förekomma, beroende på förutsättningar. Generell maximal storlek för enskilt rum är 50m². Kontakta Aprobo för mer information.
12. Eftersom denna konstruktion bygger på en flexibilitet mellan lim, parkett och Decibel -mattan så är det mycket viktigt att gränsvärdena för inomhusklimatet och underlagets RF-värde är korrekta.

